




Технический паспорт № 0500-RU

ЛИНИЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЭНЕРГИЯ



ENERGY LINE FAST FILLER (EL070-072-074-076-078-068)



Готовый к
использованию продукт



Толщина слоя
материала:
40-60 мкм



Возд.сушка при 20°C:
1-2 ч

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный изолирующий цветной грунт-наполнитель, готовый к использованию аэрозольный баллон следующих тонов: светло-серый (EL070), желтый (EL072), синий (EL074), красный (EL076), темно-серый (EL078), белый (EL068)

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальный продукт, используемый в сегменте авторемонта в качестве изолирующего грунта-наполнителя (БЫСТРАЯ ПОДКРАСКА)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Практичный в применении - готовый к использованию продукт (аэрозольный баллончик)
- Быстро сохнет
- Легкая шлифовка
- Хорошая изолирующая способность
- Неплохая наполняющая способность
- Идеально подходит в качестве грунта для цветных финишных покрытий

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Старые покрытия

Необходимо обезжирить финишные покрытия, грунты и шпаклевку средством 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER и отшлифовать.

Металлические поверхности

Нанести один перекрестный слой грунта EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER. Более подробную информацию о применении продукта для БЫСТРОЙ ПОДКРАСКИ смотрите в Техническом паспорте № 006 и 007.

НАНЕСЕНИЕ

Распылением.

Готовый к использованию продукт.

Хорошо встряхните в течение 2-3 минут перед использованием.

Температура при распылении: 15- -30°C

Кол-во слоев: 1-2

Расстояние от поверхности при распылении: 20-25 см

Выдержка: 5-10 мин. при 20°C

Рекомендуемая толщина слоя материала: 40-60 мкм

DIR 2004/42/CE: Специальные финишные покрытия IIВ/е – содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале 840 г/л
В данном готовом к применению продукте содержится не более 840 г/л Л.О.В.

СУШКА

Воздушная сушка при 20°C:

"От пыли": 5-10 минут

Монтажная прочность: 20-30 минут

Шлифование: через 1-2 часа

ШЛИФОВАНИЕ

Влажная поверхность: Использовать абразивную бумагу Р500 для пастельных финишных покрытий и Р600-800 для двухслойных финишных покрытий с эффектом металлика.

Сухая поверхность: Использовать абразивную бумагу Р320 для пастельных финишных покрытий и Р400 для двухслойных финишных покрытий с эффектом металлика.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Этот продукт не рекомендуется для двухслойных систем нанесения белых или перламутрово-белых красок с базовым покрытием на водной основе.

Можно наносить на этот грунт любые финишные покрытия модельного ряда Lechler Refinish.

Более подробную информацию о применении продукта для БЫСТРОЙ ПОДКРАСКИ смотрите в Техническом паспорте № 006 и 007.

ВНИМАНИЕ: После использования переверните аэрозольный баллончик сверху вниз и выпустите оставшийся продукт из подводящей трубки, чтобы избежать проблем с блокировкой прохода во время сохранения продукта до следующего использования.

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 20°C: 24 месяца

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0500-RU
РЕД. 02/2013

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**