




## **EL030 Антикоррозионный грунт серый ENERGY SPRAY LINE**



Готов к применению



Толщина пленки:  
5-10 мкм



Воздушная сушка при 20°C:  
30-40 мин

### **ОПИСАНИЕ**

Однокомпонентный антикоррозионный грунт серого цвета, готов к применению (аэрозоль).

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Специальный продукт с антикоррозионными свойствами для использования в авторемонте и промышленности, а также для улучшения адгезии к металлу при выполнении мелких ремонтных работ (БЫСТРОГО РЕМОНТА). В общепромышленных целях используется для защиты металла.

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Прост и удобен в применении, готов к использованию (аэрозоль)
- Быстро сохнет
- Хорошая защита от коррозии
- Хорошая адгезия к стали, алюминию и его сплавам, оцинкованной (методом электроцинкования или погружения в ванну) стали.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Тщательно обезжирьте 00880 Средством для удаления силикона быстрым и мелкозернистой абразивной бумагой.

Дополнительную информацию о применении продукта в циклах БЫСТРОГО РЕМОНТА ищите в технологических картах №005 и №006.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Распылением.

**Готов к применению.** Тщательно встряхните содержимое баллончика в течение 2-3 минут перед работой.

Температура распыления: 15-30°C

Количество слоев: 1-2

Расстояние до поверхности: 20-25 см

Выдержка: 5 мин. при 20°C

Рекомендуемая толщина пленки: 5-10 мкм



Инструкция по применению п. **0499-RUS**

## **ЛИНИЯ ENERGY SPRAY**

**DIR 2004/42/CE: Специальные покрытия ПВ/е – VOC в готовом к применению продукте:**  
**840 г/л**

**Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 840 г/л.**

---

### **СУШКА**

**Воздушная сушка при 20°C:**

«От пыли»: 10 мин.

«На отлип»: 15-20 мин.

Полное высыхание: через 24 ч.

---

### **ОКРАСКА**

Перекрывается всеми наполнителями и покровными материалами из ассортимента Lechler без шлифования после соблюдения выдержки 30-40 мин. при 20°C.

Дополнительную информацию о применении продукта в циклах БЫСТРОГО РЕМОНТА ищите в технологических картах №005 и 006.

**ВНИМАНИЕ:** После нанесения баллон перевернуть и удалить остатки материала из распылителя, чтобы избежать засыхания распылителя во время хранения перед последующим использованием.

Срок годности при 20°C: 24 месяца.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0499**

**ОБНОВЛЕН 07/2007**

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.